PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-092371

(43)Date of publication of application: 10.05.1986

(51)Int.Cl.

F16K 1/32 // F16K 29/00

(21)Application number : 59-212573

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD


(22)Date of filing: 12.10.1984 (72)Inve

(72)Inventor: KAMIO TADAYOSHI WATANABE TORU

(54) VALVE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To maintain excellent sliding property and sufficient strength of a valve stem under high temperature and high pressure condition of use, by forming a coating made of chrome carbide and/or nickel-chrome material on the surface of the valve stem by means of explosive-fusing injection process. CONSTITUTION: Coating layer made of chrome carbide and/or nickel-chrome material is formed on a valve stem 4 and a valve stem 8. The thickness of the layer formed by fusing injection is 200 µm and thickness obtained after finishing process is assigned to be 150 µm or so. It is preferable to stick stellite in form of overlay metal on the surfaces of bearing 5, 9 on which the valve stem 4 and the valve stem 8 subjected to surface treatment process make sliding motion. Owing to the above process, excellent sliding property can be realized as well as sufficient strength can be guaranteed under high temperature and high pressure condition of use.



9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

¹² 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 92371

(5) Int Cl. 4

砂発 明 者

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)5月10日

F 16 K

6705-3H 7718-3H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 弁装置

> ②特 顋 昭59-212573

> > 徹

23出 願 昭59(1984)10月12日

砂発 明 者 神 忠義

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内 川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

渡 ⑪出 顋 人 富士電機株式会社

辺

川崎市川崎区田辺新田1番1号

弁理士 染 谷 仁 邓代 理 人

- 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 弁棒の表面にクロムカーパイドおよびまたは ニッケルクロム材を爆発溶射法によりコーティン グしたことを特徴とする弁装置。
- (2) 特許請求の範囲第1項に記載の弁装置におい て、コーティングの厚さが 150μm 乃至 200μm であることを特徴とする弁装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

本発明は弁装置に保り、特に弁棒の表面にクロ ムカーバイドおよびまたはニッケルクロム材を堪じ 発溶射法によってコーティングした弁装置に関す

(従来技術とその問題点)

悪気タービンに用いられる主悪気止め弁や蒸気 加波弁は高温高圧の蒸気条件下で使用される。こ れらの弁の弁棒は、軸受金に接触して軸方向およ び円周方向に円滑に滑動できることはもちろん。

弁棒に作用する圧縮、引張あるいは曲げ等の荷重 に対して十分な強度を有するものでなければなら

そのために、従来の弁装置の弁棒にはステンレ ス間が使用され、その弁格の表面は、変化やステ ライトの整金を施すことにより表面硬化の処理が なされている。しかしながら、変化では経年的に その硬度が低下し使用に耐えなくなるし、一方、 ステライト盛金の場合でも摺動原託やすり傷等が 発生して同様の問題が生じた。

(発明の目的)

そこで、本発明の目的は、高温高圧の使用条件 下で十分な強度を育すると共に長期間にわたる使 用寿命を備えた弁装置を提供することにある。

(発明の要点)

上記目的を遠成するために、本発明は弁権の表 面にクロムカーバイドおよびまたはニッケルクロ ム材を爆発溶射法によりコーティングしたことを 特徴とするものである。

(発明の実施例)

特開昭61-92371(2)

以下、本発明による弁装置の一実施例を図面を 参照して説明する。

図は本発明を主薦気止め弁Aと悪気加減弁Bとの組合せ弁の弁棒に対して適用した例を示している。これらの弁装置の構造を説明すると、弁ケーシング1は蒸気人口2と蒸気出口3とを有している。主源気止め弁Aは、蒸気入口2の側に設けられ、図上垂直線に沿って上下動可能な弁棒を編え、この弁機4のジャーナルは触受5によって指動可能に裏内支持されている。上記弁棒4の先端には弁体6が装着され、この弁体6が弁座7に対して着座できるようになっている。

一方、蒸気加波弁Bは、蒸気出口3の側に設けられ、図上水平線に沿って軸方向に移動可能な弁棒8を備え、この弁棒8のジャーナルは軸受9によって摺動可能に案内支持されている。上記弁棒8の先端には弁体10が固著されており、この弁体10が弁座11の関口を所定の開度で開閉動できるようになっている。

このように構成された主蒸気止め弁Aと蒸気加

好ましい本発明の実施例によれば、溶射層の厚さは 200 μ m であって、仕上加工後の厚さが 150 μ m 程度とする。また、このようにして表面処理加工が施された弁棒 4 および 8 が揺動する軸受 5 および軸受 9 の軸受面にはステライトを整金により被着させておくのが望ましい。

なお、上記実施例においては、 孫気ターピンで 使用される主蒸気止め弁と孫気加減弁に対して本 発明を通用したが、本発明はこれに限ることなく 原子カターピンのように高温高圧の作動媒体を取 り扱う弁装配に広く通用できる。

(発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば、弁棒の表面にクロムカーバイドおよびまたはニッケルクロム材を爆発溶射によりコーティングしたから、高温高圧の作動媒体の使用条件下で十分な強度を保証できると共に良好な関動特性を表現でき、さらに長期にわたる使用寿命が得られる。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明による主蒸気止め弁および蒸気加減

減弁Bの構造それ自体は新規ならのではないが、 本発明によれば弁棒4および弁棒8に対してクロ ムカーパイドおよびまたはニッケルクロム材のコ ーティング層が形成されている。このコーティン グ層を形成するために、本発明によれば、爆発溶 射法が使用される。この爆発溶射法は、爆発によ って称られたクロムカーバイドおよびまたはニッ ケルクロム材の溶融状態の小粒子を高速で弁棒の 表面に噴射させてコーティング層を形成する技術 である。この爆発溶射法を詳述すれば、デトネー ション火砲内の管状反応室中に粉末状のコーティ ング材を導入するとともに、窒素(Nz)、アセチレ ン(CzHz)および酸素(Qz)の三成分系混合ガスを喧 射導入し、次いでこのガスをスパークブラグによ り沓火して前記コーティング材を溶融するととも に、街状反応室内で約 870m/秒の高速に加速し、 このようにして加速された溶融コーティング材を 約760 =/秒の速度で被覆すべき邸材に街突して邸 材表面に属平伏の強固な被膜を形成し、冷却ガス により冷却することからだる。

弁を示した経断面図である。

1・・・ケーシング、 4、8・・・弁棒、
5、9・・・軸受、 6、10・・・弁体

特許出職人 富士電機株式会社

代理人 弁理士 築 谷



